



Flex Bling-Bling

Film polyester/aluminium pailleté (**Star**) ou métallisé (**Mirror**) pour transfert à chaud. Recommandé pour coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

-  **Épaisseur** **Star** 300 microns / **Mirror** 100 microns
-  **Pressage** 160°C pendant 20 secondes / pression moyenne
-  **Lavage** **Star** 40°C, à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)
Mirror Lavage à la main et à froid (!)

DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS

- Support en polyester adhésif transparent
- Ne passe pas au sèche-linge (!)
- Pas de nettoyage à sec (!)
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, **verticalement**, dans un endroit **sec, 15-30°C**, protégé de la lumière

CONSEILS D'APPLICATION

- Découper le film en miroir avec une lame standard flex ou flock.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 160°C pendant 20 secondes - pression moyenne.
- Retirer le polyester à froid.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.