



Avery® 5500 Films Translucides

Les films Avery 5500 QM Translucent ont été spécialement conçus pour les enseignes lumineuses éclairées de l'intérieur, sur surfaces rigides comme flexibles.

Ils présentent d'excellentes qualités de transformation tant avec les systèmes de découpe assistée par ordinateur qu'avec une découpe manuelle ou par matrice.

Frontal : film vinyle coulé translucide, 50 microns

Adhésif : permanent, transparent acrylique

Papier protecteur : papier kraft blanchi, enduit une face, 140 g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Uniformité des couleurs excellentes en lumière transmise ou réfléchie
- Excellente adhérence sur une grande quantité de supports
- Durabilité et tenue des couleurs excellentes
- Très bonne stabilité dimensionnelle

SES UTILISATIONS

- Graphismes pour enseignes lumineuses ou stores, tant sur supports rigides que flexibles
- Décors de vitrine et enseignes pour points de vente

Daniel Wendling Adhésifs

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - Fax 03 88 333 609

www.wendling.eu



Avery® 5500 Films Translucides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Caractéristiques		Méthode de test	Résultats
Epaisseur, frontal		ISO 534	50 microns
Epaisseur, frontal + adhésif		ISO 534	80 microns
Brillance		ISO 2813, 20°	25 % min.
Stabilité dimensionnelle		DIN 30646	0,2 mm max.
Résistance à la traction		DIN 53445	1,0 kN/m
Elongation		DIN 53445	75 %
Adhérence initiale		FINAT FTM-1, Acier inoxydable	540 N/m
Adhérence finale		FINAT FTM-1, Acier inoxydable FINAT FTM-1, PMMA FINAT FTM-1, Verre	650 N/m 650 N/m 600 N/m
Vieillessement accéléré		SAE J 1960, exposition 2000 heures	Pas de changements importants
Durée de stockage		Stocké à 22 °C/50-55 % H.R.	2 ans
Durabilité	Noir + Blanc	Exposition verticale	10 ans
	Couleurs + Transparent		8 ans
	Métallique		5 ans

VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

Caractéristiques	Résultats
Température d'application	Minimale : + 10 °C
Variations de température	-50 jusqu'à + 110°C
Résistance à la chaleur	3 semaines d'exposition à 80 °C : Pas de changements importants

Daniel Wendling Adhésifs

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - Fax 03 88 333 609

www.wendling.eu