






Flex Fashion

Film polyuréthane mat avec motifs design et effets 3D pour transfert à chaud. Recommandé pour coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

-  **Épaisseur** 50-60 microns / 120-170 microns pour les produits 3D
-  **Pressage** 150-160°C pendant 15 à 20 secondes / pression moyenne
-  **Lavage** 60°C, à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)

DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS

- Support en polyester adhésif transparent
- Résiste au sèche-linge
- Pas de nettoyage à sec (!)
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, **verticalement**, dans un endroit **sec, 15-30°C**, protégé de la lumière

CONSEILS D'APPLICATION

- Découper le film en miroir avec une lame flex.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 150-160°C pendant 15 à 20 secondes - pression moyenne.
- Retirer le polyester à froid.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Daniel Wendling Adhésifs

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - **Fax** 03 88 333 609

www.wendling.eu